



3-324-0212
アルミナボール
H D - 4 0 4 0 m m
1 k g

標準価格(税抜)
¥2,200
(税込：¥2,420)

- 硬度が高靱性があるので、磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。
- 材質が高密度で比重が大きいため粉砕効率が良く、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
- 耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料・アルミナから電子部品の基板など多様な材料の粉砕・分散に適しています。

直径	40mm
内容量	1kg
純度	93% Al ₂ O ₃
かさ密度	3.6g/cm ³
硬さ	1100HV10
破壊靱性	3.2Mpa√m
耐摩耗特性（秀＞優＞良＞可） / 空すり	可
耐摩耗特性（秀＞優＞良＞可） / SiO ₂	良
耐摩耗特性（秀＞優＞良＞可） / Al ₂ O ₃	優
耐摩耗特性（秀＞優＞良＞可） / ジルコン粉砕	良
耐摩耗特性（秀＞優＞良＞可） / BaTiO ₃ 粉砕	良

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。