



3-324-0449

アルミナボール

SSA995-303

0mm 1kg

標準価格(税抜)

¥5,000

(税込: ¥5,500)

- 硬度が高く粘りがあるので、磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。
- 材質がち密で比重が大きいため粉碎効率が良く、粉碎時間が飛躍的に短縮されます。
- 耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料・アルミナから電子部品の基板など多様な粉碎・分散用ボールに適しています。

直径	30mm
内容量	1kg
純度	99.5% Al ₂ O ₃
かさ密度	3.8g/cm ³
硬さ	1500HV10
破壊靱性	4Mpa√m
耐摩耗特性 (秀>優>良>可) / 空すり	可
耐摩耗特性 (秀>優>良>可) / SiO ₂	良
耐摩耗特性 (秀>優>良>可) / Al ₂ O ₃	優
耐摩耗特性 (秀>優>良>可) / ジルコン粉碎	良
耐摩耗特性 (秀>優>良>可) / BaTiO ₃ 粉碎	良

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

 ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.