



3-324-0465

アルミナボール

SSA999W-55

mm 1kg

標準価格(税抜)

¥32,400

(税込：¥35,640)

- 硬度が高く粘りがあるので、磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。
- 材質がち密で比重が大きいため粉碎効率が良く、粉碎時間が飛躍的に短縮されます。
- 耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料・アルミナから電子部品の基板など多様な粉碎・分散用ボールに適しています。

直径	5mm
内容量	1kg
純度	99.9% Al ₂ O ₃
かさ密度	3.9g/cm ³
硬さ	1800HV10
破壊靱性	3.5Mpa√m
耐摩耗特性 (秀>優>良>可))/空すり	優
耐摩耗特性 (秀>優>良>可))/SiO ₂	優
耐摩耗特性 (秀>優>良>可))/Al ₂ O ₃	優
耐摩耗特性 (秀>優>良>可))/ジルコン粉碎	優
耐摩耗特性 (秀>優>良>可))/BaTiO ₃ 粉碎	優

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

K ケニス株式会社
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.