



3-324-0680
アルミナボール 1 m m
2 0 k g
S S A 9 9 5 - 1

標準価格(税抜)
¥182,000
(税込：¥200,200)

- 硬度が高靱性があるので、磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。
- 材質が高密度で比重が大きいため粉砕効率が良く、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
- 耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料・アルミナから電子部品の基板など多様な材料の粉砕・分散に適しています。

直径	1mm
内容量	20kg
純度	99.5% Al2O3
かさ密度	3.8g/cm3
硬さ	1500HV10
破壊靱性	4Mpa√m
耐摩耗特性（秀＞優＞良＞可） / 空すり	可
耐摩耗特性（秀＞優＞良＞可） / SiO2	良
耐摩耗特性（秀＞優＞良＞可） / Al2O3	優
耐摩耗特性（秀＞優＞良＞可） / ジルコン粉砕	良
耐摩耗特性（秀＞優＞良＞可） / BaTiO3粉砕	良

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。