



3-343-0581

アロンセラミック 150g

要冷蔵

標準価格(税抜)

¥4,000

(税込：¥4,400)

- 一液性加熱硬化型の無機接着・充填剤で、金属・セラミックスなどに対して、高温下でも高い接着強度を示します。
- 1液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤・充填剤です。中粘度型。
- 1100~1200℃の高温に耐える硬化物を形成します。

主成分	アルミナ
線膨張率	$8 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$
容量	150g
形状	白色一液ペースト状
用途	金属・セラミックス・カーボン・ガラスなどの耐熱接着
使用温度範囲	0~+1200℃
固着時間(150℃)	1時間
仕様	中粘度型

※商品情報は2026年06月現在のものとなります。

 **ケニス株式会社**

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.