

3-745-0763

シリコンゴムOリング（１０個組）Ｓｉ－Ｐ２２．４

標準価格(税抜)
¥1,200
(税込：¥1,320)

●幅広い温度範囲でご使用頂けるシリコンゴム製のOリングです。

内径	22.1mm
外径	29.1mm
線径	3.5mm
入数	10個
材質	シリコンゴム
使用温度範囲	−45～200℃
材料の種類	JIS記号：4種C 適用 耐熱用
標準状態	硬さ タイプAデュロメーター：A70±5 引張強さ（MPa）最小：3.4 伸び（%）最小：60
熱老化試験	温度および時間：230℃×24hr 硬さ変化（Hs）最大：+10 引張強さ変化率（%）最大：-10 伸び変化率（%）最大：-25
圧縮永久ひずみ試験	温度および時間：175℃×22hr 圧縮永久ひずみ（%）最大：30

※商品情報は2026年07月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.