



3-745-0785

シリコンゴムOリング（
10個組）

S i - P 4 5

標準価格(税抜)

¥1,730

(税込：¥1,903)

●幅広い温度範囲でご使用頂けるシリコンゴム製のOリングです。

内径	44.7mm
外径	51.7mm
線径	3.5mm
入数	10個
材質	シリコンゴム
使用温度範囲	-45~200℃
材料の種類	JIS記号：4種C 適用 耐熱用
標準状態	硬さ タイプAデュロメーター：A70±5 引張強さ (MPa) 最小：3.4 伸び (%) 最小：60
熱老化試験	温度および時間：230℃x24hr 硬さ変化 (Hs) 最大：+10 引張強さ変化率 (%) 最大：-10 伸び変化率 (%) 最大：-25
圧縮永久ひずみ試験	温度および時間：175℃x22hr 圧縮永久ひずみ (%) 最大：30

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。