



3-745-0793

シリコンゴムOリング (10個組)

Si-P53

標準価格(税抜)

¥2,200

(税込: ¥2,420)

●幅広い温度範囲でご使用頂けるシリコンゴム製のOリングです。

内径	52.6mm
外径	64.0mm
線径	5.7mm
入数	10個
材質	シリコンゴム
使用温度範囲	-45~200℃
材料の種類	JIS記号: 4種C 適用 耐熱用
標準状態	硬さ タイプAデュロメーター: A70±5 引張強さ (MPa) 最小: 3.4 伸び (%) 最小: 60
熱老化試験	温度および時間: 230℃x24hr 硬さ変化 (Hs) 最大: +10 引張強さ変化率 (%) 最大: -10 伸び変化率 (%) 最大: -25
圧縮永久ひずみ試験	温度および時間: 175℃x22hr 圧縮永久ひずみ (%) 最大: 30

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。