




3-748-0059

シリコンゴムOリング（
10個）
S i - P 4

標準価格(税抜)

¥480

(税込：¥528)

●幅広い温度範囲でご使用頂けるシリコンゴム製のOリングです。

内径	3.8mm
外径	7.6mm
線径	1.9mm
入数	10個
材質	シリコンゴム
使用温度範囲	－45～200℃
材料の種類	JIS記号：4種C 適用 耐熱用
標準状態	硬さ タイプAデュロメーター：A70±5 引張強さ（MPa）最小：3.4 伸び（％）最小：60
熱老化試験	温度および時間：230℃×24hr 硬さ変化（Hs）最大：+10 引張強さ変化率（％）最大：-10 伸び変化率（％）最大：-25
圧縮永久ひずみ試験	温度および時間：175℃×22hr 圧縮永久ひずみ（％）最大：30

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。