




3-748-0065

シリコンゴムOリング (10個)

S i - P 1 0

標準価格(税抜)

¥610

(税込：¥671)

●幅広い温度範囲でご使用頂けるシリコンゴム製のOリングです。

内径	9.8mm
外径	13.6mm
線径	1.9mm
入数	10個
材質	シリコンゴム
使用温度範囲	-45~200℃
材料の種類	JIS記号：4種C 適用 耐熱用
標準状態	硬さ タイプAデュロメーター：A70±5 引張強さ (MPa) 最小：3.4 伸び (%) 最小：60
熱老化試験	温度および時間：230℃×24hr 硬さ変化 (Hs) 最大：+10 引張強さ変化率 (%) 最大：-10 伸び変化率 (%) 最大：-25
圧縮永久ひずみ試験	温度および時間：175℃×22hr 圧縮永久ひずみ (%) 最大：30

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。

K ケニス株式会社
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.